



Multiprimer Plus



OMSCHRIJVING	Sneldrogende, universeel overschilderbare, waterverdunbare hechtprimer voor binnen en buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende hechting • Sneldrogend • Zeer goede dekking • Goede vloeijing • Goede watervastheid • Zeer goed schuurbaar
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, MDF, multiplex, hard- PVC, aluminium, glas, tegels, diverse metalen, etc. (nieuw en reeds behandelde ondergronden)

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaat / alkydhars combinatie
Dichtheid	1,36 kg per ltr
Gewicht vaste stof	62 %
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	Zijdemat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren • Voor gebruik goed oproeren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 2 uur kleefvrij • Na ca. 5 uur hanteerbaar • Na ca. 6 uur overschilderbaar met de meest gangbare oplosmiddelarme en oplosmiddelhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en met inachtneming van de verwerkingseigenschappen van de fabrikant
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	0.5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1 en 7

SYSTEMEN	
<p>Voorbehandeling</p> <p>Moeilijke ondergronden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ondeugdelijke verflagen verwijderen • Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn • Ondergrond schuren en ontvetten • Verzinkte ondergronden mechanisch schuren en ontvetten met thinner, daarna direct een eerste laag Multiprimer Plus aanbrengen • Multiprimer Plus dient aangebracht te worden in niet te dunne laagdiktes, daar dit de hechting negatief kan beïnvloeden • Op geglazuurde tegels, slechte kwaliteit gegalvaniseerde plaat, glas en zeer gladde kunststoffen verdient het aanbeveling de Multiprimer Plus aan te brengen in de standaard transparante uitvoering, deze heeft in dit geval superieure hechting t.o.v. andere kleuren
Systeem	<ul style="list-style-type: none"> • Bij twijfel eerst een proefvlak aanbrengen, bij zeer moeilijke ondergronden, zie systemen • Na zorgvuldige voorbereiding Multiprimer Plus direct aanbrengen • Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Multiprimer Plus aanbrengen
Afwerking	Overschilderbaar met diverse lak systemen

