

## VITRASOL

Eéncomponent zijdeglansvernis op basis van polyurethaanharsen, watergedragen.

### Toepassing

- Voor verglazen van parket en trappen in hout
- Nieuwbouw en renovatie

### Eigenschappen

- Product met weinig geur
- Vlug overschilderbaar
- Grote duurzaamheid
- Uitstekende transparantie die de kwaliteit van het parket benadrukt

### Classificatie

AFNOR NF T 36-005: Famille I – Categorie 6a



### Kenmerken

<b>Aspect in pot</b>	Witte vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,04 kg/l
<b>Droge stofgehalte</b>	In gewicht : 32% In volume : 30%
<b>VOS</b>	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 129 g/l VOS.
<b>Uitzicht van de film</b>	Strak.
<b>Glansgraad</b>	50 onder 60°, hoge zijdeglans
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	10 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijd (bij 20° C en 65% R.V.)</b>	Stofvrij: 1 uur Overschilderbaar: 3 uur In gebruikname: 12 uur
<b>Kleuren</b>	Kleurloos
<b>Verpakking</b>	1l en 5l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend. Beschutten tegen vorst en warmte.

### Verwerking

<b>Verdunning</b>	Gebrijuksklaar. (tot 8% verdunnen voor de 1ste laag) Pistool: verdunning van 0 tot 15% in volume met water
<b>Vorbereiding van het product</b>	Krachtig oproeren in de originele verpakking alvorens te gebruiken.
<b>Gereedschap</b>	Platte kwast, rol of spalter
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform norm DTU 59.3

## Ondergronden

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	Alle houtsoorten die geschikt zijn voor parketvloeren
<b>Behandeld</b>	- Parket reeds behandeld met oude, goed hechtende vernis, ééncomponent - Voor andere ondergronden : Tollens Coatings raadplegen
<b>Probleemondergronden</b>	Houtsoorten met bijzondere inhoudsstoffen (teak, iroko, dousié, red cedar)

## Vorbereitung

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.3, met in het bijzonder :
---------------------	--

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België  
Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50  
E-mail : [info@tollens.be](mailto:info@tollens.be) - Site [www.tollens.be](http://www.tollens.be)