

# Kenmerkenblad

## COLLIX HOUSEPAINT MAT

Watergedragen muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie voor buiten en binnen.

Algemeen	
Kenmerken	<p>Uitstekende buitenduurzaamheid. Hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Duurzaam elastisch Zeer goede dekking. Hoge CO<sub>2</sub> dampdiffusieweerstand. Niet vergelend. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol of airless-spuit.
Rendement	7-8 m <sup>2</sup> /liter afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: 0-3%.</p> <p>Airless spuit Verdunning: 0-3% Spuitopening: 0,45-0,53 mm (=0,018-0,021 inch) Spuitdruk: ca. 15 Mpa (= ca. 150 bar)</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

# Kenmerkenblad

## COLLIX HOUSEPAINT MAT

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> .	
Vastestofgehalte	Ca. 43 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na na ca. 1 uur, Overschilderbaar na ca. 6 uur. Afwijkende laagdiktes, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur zullen de droogtijd beïnvloeden.	
Vlampunt	N.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste, 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren Nagenoeg alle kleuren	plastic emmer van 10 liter plastic emmer van 5 liter